某硫化铜镍矿床中的四方硫铁矿与墨铜矿

王瑞琦

在某硫化铜镍矿床矿石选矿试验中,我们对原矿和矿石工艺产品物质组成做了一定的研究,发现一种与墨铜矿极为相似的铁的硫化物,暂名"四方硫铁矿"。北京矿冶研究院汤集刚同志,八八六厂先有仁同志参加了这项工作,地质局六队提供了资料。现将四方硫铁矿与墨铜矿特征介绍如下。

一、矿床地质概述

该矿床含矿超基性岩体为一单斜岩墙,沿深断裂侵入前震旦纪大理岩或片麻岩中。岩相具对称分异特征,垂直分带不明显。横剖面上岩相一般呈中一偏基性同心 壳 状分布,平面上沿走向呈带状分布。由中间岩大角,平面上沿走向呈带状分布。由中间岩、一个大致为:含辉橄榄岩、斜长含辉橄榄岩、橄榄岩、斜长二辉橄榄岩、橄榄辉石岩、蛇纹透闪绿泥片岩,其中以二辉橄榄岩为主。各岩相呈过渡关系。岩体橄榄岩为主。各岩相呈过渡关系。岩体橄榄岩及硫化物二辉橄榄岩。此为主要矿体。

矿石以磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿的组合为主,有些为黄铁矿、紫硫镍铁矿和黄铜矿组合代替。前者如【矿区深部和【矿区、后者如【矿区上部和【、【V矿区。

主要金属矿物为磁黄铁矿、镍黄铁矿、 黄铜矿、磁铁矿等,次为铬尖晶石、方黄铜矿、墨铜矿、四方硫铁矿等,少量见有褐铁矿、赤铁矿、钛铁矿、针镍矿、斑铜矿、砷铂矿、自然碲、自然金及其它铂族矿物。

二、墨铜矿特征

墨铜矿的结晶程度较差(表1),形态 多变。粒度细小,常呈包体产出,为不混溶 分离结构;也见有粒状、板状较大颗粒。与

*四方硫铁矿又称四方 硫化铁,即Mackinawite(马基诺矿), 见《金属矿物显微镜鉴定表》, 1975, 地质出版社。

脉石连生时,多沿解理交代呈纤维状、粒状和针状,在外力挤压下呈揉皱状,也有的沿橄榄石边缘交代呈镶边结构。

墨铜矿X-射线粉晶分析结果	恩铜矿	X-射线*	4品分析	福果
---------------	-----	-------	------	----

表 1

编号	I	d(Å)	编号	I	d(A)
1	9	11.616	9	4	2.267
2	10	5.681	10	2	2.050
3	4	3.797	11	7 b	1.861
4	1	3.625	12	1	1.776
5	7 b	3.203	13	1	1.708
6	2	3.008	14	2	1.613
7	4	2.855	15	3	1.481
8	5	2.519			

分析条件: Fe靶, 电压30KV, 曝光15小时, D=57,33mm, 电流8mA

墨铜矿除与脉石共生外, 更多的是与镍 黄铁矿和黄铜矿共生, 也可与其它金属矿物 共生, 并可单独产出。较大晶体的少见。

墨铜矿的反射色为棕一棕黄到暗灰色; 反射力Rg = 18.0、Rp = 9.5。偏光色为深色到浅棕的亮白色; 强非均质性。显微硬度值 $40\sim 90 Kg/mm^2$ 。属非磁性矿物。

墨铜矿除含Cu、Fe、S等主元素外,尚含有其它元素(表2、3),但光性正常的器铜矿不含或少含Ni、Co等元素;而与金属硫化物共生的墨铜矿,尤以呈镶边结构的器铜矿含其它元素较多。

墨铜矿能溶于双氧水,也能被氰化钾溶 解,唯有与镍黄铁矿共生的不溶于氰化钾。

墨铜矿电子探针分析值

2

分析元素	Cu	Ni	Fe	S	Mg	Şi
含量(%)	16.1	0.13	41.7	30.8	3.2~10	少

分析元素	Cu	Fe	Ni	, Co	Mg	S	Si
样 品 1	15.6	42.42	极少	无	5.69	35.5	0.12
样 品 2	16.3	- 40.7	0.13	无	3.5	31.2	极少

从比值来看,墨铜矿中的Mg、Si等杂质可能不是细小的硅酸盐矿物,因为二者的电子图象与Cu相似,具类质同象特点,但墨铜矿中杂质的赋存状态尚无定论。

三、四方硫铁矿特征

四方 硫 铁 矿 曾 于1964年 由 伊 万 斯 (Evans) 进行过研究,并以该矿物的产地 马基诺 (Mackinaw) 命 名 为 马 基 诺 矿 (Mackinawite)。本矿床发现的四方晶系的硫化铁,其光性与另外的以硫化铁为主要成分的矿物不同,故暂定名为四方硫铁矿。

四方硫铁矿与镍黄铁矿共生,少量与黄铜矿共生,几乎不单独产出,多为交代镍黄铁矿、其次是交代黄铜矿或磁黄铁矿而成。

该矿物主要以粒状、羽毛状、纤维状、格状及针状产出,粒径一般为0.005毫米,个别可达1毫米。

四方**硫铁矿的**反射力变化较大: Rg = 46.4%、Rp = 21.4; 反光色由亮乳 黄 到暗灰色; 偏光色为深灰—黄灰直 到 暗 蓝 色。强非均 质 性。显 微 硬 度 值 为125.8 ~203.9kg/mm²。

四方硫铁矿的主要成分是铁和硫,但从 单矿物成分分析来看,不论是交代镍黄铁矿 或交代黄铜矿的,都含有较显著的镍,此外 尚有Co、Cu等。

从四方硫铁矿化学式的计算(表 4)可以看出,它不同于磁黄铁 矿 " Fe_nS_{n+1} "的 化学式,而显然属于 "FeS",磁黄铁矿化学式中阳离子均少于阴离子,四方硫铁矿则与此相反,阳离子恒多于阴离子,因此不具有磁黄铁矿的特点。据此,四方硫铁矿的化学式应为 " FeS_{1-x} ",且铁 可 部 分 地 被 Ni、Co、Cu等代替。

四、四方硫铁矿与墨铜矿的区别

由于四方硫铁矿颗粒小、含量微,与墨铜矿的双反射、偏光性相似,以往常把它作为"墨铜矿"鉴定。自从矿物鉴定应用电子

四方硫铁矿化学组成及其分子式计算	סנו	表 4	算	ìt	ΞĈ	7-	- 7-	分	其	73-	ᆎ	纽	灬	14	7)	绀	楍	मे	סנו
------------------	-----	-----	---	----	----	----	-------------	---	---	-----	---	---	---	----	-----------	---	---	----	-----

分	析 结	果	(%)		原	子	数		分子式计算	15	- 1,1.
Fe	Ni	Со	Cu	S	Fe	Ni	Со	Cu	S	一 <u>阳离子数</u> 阴离子数	产状	产地
56.7	5.9	0.6	4.1	32.8	1.02	0.10	0.01	0.06	1.02	1.17:1	交代镍黄铁矿	二种区
55.8	7.3	0.4	0.2	35.4	1.00	0.12	0.01	/	1.10	1.03:1	-	"
56.●	6.4	微、	微	35.2	1.00	0.11	/	/	1.10	1.01:1	"	"
55.5	5.1	徼	微	32.7	0.99	0.09	1	1	1.02	1.06:1	交代黄铜矿	"
55.94	8.26	0.42	0.09	35.29	1.00	0.14	0.01	/	1.10	1.05:1	"	芬 兰
56.35	8.17	0.37	0.05	35.04	1.01	0.14	0.01	/	1.09	1.06:1		V
63.2±2	0.2	0.2	<0.1	未作	i							"
55.1±2	5±0.3	<0.2	<0.5	未作		1						"
55±5	2.3±1	1.5±1	/	34±4								"
63±5	3.1±0.5	1	/	34±4		i					,	美 国
52.1	5.6	1~2	4.0	未作								日本
	Fe 56.7 55.8 56.0 55.5 55.94 56.35 63.2±2 55.1±2 55±5 63±5	Fe Ni 56.7 5.9 55.8 7.3 56.0 6.4 55.5 5.1 55.94 8.26 56.35 8.17 63.2±2 0.2 55.1±2 5±0.3 55±5 2.3±1 63±5 3.1±0.5	Fe Ni Co 56.7 5.9 0.6 55.8 7.3 0.4 56.0 6.4 微 55.5 5.1 微 55.94 8.26 0.42 56.35 8.17 0.37 63.2±2 0.2 0.2 55.1±2 5±0.3 <0.2	Fe Ni Co Cu 56.7 5.9 0.6 4.1 55.8 7.3 0.4 0.2 56.0 6.4 微 微 55.5 5.1 微 微 55.94 8.26 0.42 0.09 56.35 8.17 0.37 0.05 63.2±2 0.2 0.2 <0.1	Fe Ni Co Cu S 56.7 5.9 0.6 4.1 32.8 55.8 7.3 0.4 0.2 35.4 56.0 6.4 微 微 35.2 55.5 5.1 微 微 32.7 55.94 8.26 0.42 0.09 35.29 56.35 8.17 0.37 0.05 35.04 63.2±2 0.2 0.2 <0.1	Fe Ni Co Cu S Fe 56.7 5.9 0.6 4.1 32.8 1.02 55.8 7.3 0.4 0.2 35.4 1.00 56.0 6.4 微 微 35.2 1.00 55.5 5.1 微 微 32.7 0.99 55.94 8.26 0.42 0.09 35.29 1.00 56.35 8.17 0.37 0.05 35.04 1.01 63.2±2 0.2 0.2 <0.1	Fe Ni Co Cu S Fe Ni 56.7 5.9 0.6 4.1 32.8 1.02 0.10 55.8 7.3 0.4 0.2 35.4 1.00 0.12 56.0 6.4 微 微 35.2 1.00 0.11 55.5 5.1 微 微 32.7 0.99 0.09 55.94 8.26 0.42 0.09 35.29 1.00 0.14 56.35 8.17 0.37 0.05 35.04 1.01 0.14 63.2±2 0.2 0.2 <0.1	Fe Ni Co Cu S Fe Ni Co 56.7 5.9 0.6 4.1 32.8 1.02 0.10 0.01 55.8 7.3 0.4 0.2 35.4 1.00 0.12 0.01 56.0 6.4 微 微 35.2 1.00 0.11 / 55.5 5.1 微 % 32.7 0.99 0.09 / 55.94 8.26 0.42 0.09 35.29 1.00 0.14 0.01 56.35 8.17 0.37 0.05 35.04 1.01 0.14 0.01 63.2±2 0.2 0.2 <0.1	Fe Ni Co Cu S Fe Ni Co Cu 56.7 5.9 0.6 4.1 32.8 1.02 0.10 0.01 0.06 55.8 7.3 0.4 0.2 35.4 1.00 0.12 0.01 / 56.0 6.4 微 微 35.2 1.00 0.11 / / 55.5 5.1 微 微 32.7 0.99 0.09 / / 55.94 8.26 0.42 0.09 35.29 1.00 0.14 0.01 / 56.35 8.17 0.37 0.05 35.04 1.01 0.14 0.01 / 63.2±2 0.2 0.2 <0.1	Fe Ni Co Cu S Fe Ni Co Cu S 56.7 5.9 0.6 4.1 32.8 1.02 0.10 0.01 0.06 1.02 55.8 7.3 0.4 0.2 35.4 1.00 0.12 0.01 / 1.10 56.0 6.4 微 微 35.2 1.00 0.11 / / 1.10 55.5 5.1 微 微 32.7 0.99 0.09 / / 1.02 55.94 8.26 0.42 0.09 35.29 1.00 0.14 0.01 / 1.10 56.35 8.17 0.37 0.05 35.04 1.01 0.14 0.01 / 1.09 63.2±2 0.2 0.2 <0.5	Fe Ni Co Cu S Fe Ni Co Cu S 四萬子數 56.7 5.9 0.6 4.1 32.8 1.02 0.10 0.01 0.06 1.02 1.17:1 55.8 7.3 0.4 0.2 35.4 1.00 0.12 0.01 / 1.10 1.03:1 56.0 6.4 微 微 35.2 1.00 0.11 / / 1.10 1.01:1 55.5 5.1 微 微 32.7 0.99 0.09 / / 1.02 1.06:1 55.94 8.26 0.42 0.09 35.29 1.00 0.14 0.01 / 1.10 1.05:1 56.35 8.17 0.37 0.05 35.04 1.01 0.14 0.01 / 1.09 1.06:1 63.2±2 0.2 0.2 <0.5	Fe Ni Co Cu S Fe Ni Co Cu S 四萬子數 产 状 56.7 5.9 0.6 4.1 32.8 1.02 0.10 0.01 0.06 1.02 1.17:1 交代鍊實験矿 55.8 7.3 0.4 0.2 35.4 1.00 0.12 0.01 / 1.10 1.03:1 // 56.0 6.4 微 微 35.2 1.00 0.11 / / 1.10 1.01:1 // 55.5 5.1 微 微 32.7 0.99 0.09 / / 1.06:1 交代黄铜矿 55.94 8.26 0.42 0.09 35.29 1.00 0.14 0.01 / 1.10 1.05:1 // 56.35 8.17 0.37 0.05 35.04 1.01 0.14 0.01 / 1.09 1.06:1 63.2±2 0.2 0.2 <0.5

项 目	四方板	充 铁 矿	. 墨 铜	~		
- 型	二矿区	国外	二矿区	国 外		
顏 色	亮的乳黄到暗灰	乳黄黄灰色	棕、 棕黄一 暗棕或 暗灰色	浅棕一黄一暗灰色		
反射力 (R%) .	Rg=46.4 Rp=21.4	Rg=46 Rp=22.5	Rg=18.0 Rp=9.5	Rg=22 Rp=14.2		
 泵反射 (ΔR)	很强ΔR=25	很强△R=23.5	很强ΔR=8.5	很强△R=7.8		
正交偏光下色☆应	深灰一黄 灰 直到暗 蓝色,色效强	白黄 一灰 到白色,色 效强	灰色到浅棕的亮白 色,色效强	大黄灰到白色,色 		
显微压入硬度(公斤/平方毫米)	152.8~203.9		40~90.1			
化学组成	基本上是"FeS" 硫原子微显不足, 铁部分地被镍、钴铜、替	基本 成 分 为 FeS 铁少部分被镍、铜、 钻取 、	除主要成分外,含 有镍、镁、硅等元 素			
产米	主要在镍黄铁矿中, 也可见于黄铜矿和 磁黄铁矿中,不单 独产出	在磁黄铁矿中居多、 亦产于黄铜矿中	可单独产出,可交	可单独产出,可交 ①其他 矿物		
热学性质	300℃肯定不可逆 性,硬度变大	250±50 ℃时 变六方晶系	300 ℃光性不变	500 C 以下不发生 任何变化		
磁 性	强磁性	强磁性	非 磁 性	非磁性		

探针后,证明过去定为"墨铜矿"的矿物有 些是墨铜矿 (Cu₃FeS₇), 有些则是四方 硫铁矿 (FeS_{1-x})。二者的区别详见表5。

显微镜下观察,两种矿物的区分以反射 率为主。因此,反射力R=45~20%变化区 间、偏光性很强的。应定名为"四方硫铁矿",

反射力低于这一变化区间的,应定名为"墨 铜矿",其它区别可参照表5。

我们鉴别区分这两种矿物尚属 初 步 尝 试, 今后随着研究工作的深入, 认识也会更 加全面。

矿物结晶或破裂后重结晶过程 中。可能有少部分液体圆闭在矿物 颗粒内, 直径0001~0.01mm, 除液 体外经常还有小气泡。在斑岩铜矿 9勘探工作中,发现石英液包体的 总社会量与岩石的铜含量直接相关。 在风化和形成土壤过程中,液包体 可能不受影响。研究残留石英颗粒 的液包体是有用的。特别是热带地 区强烈的淋漓作用从矿体上部土壤 搬走了大部分铺,研究液包体最有 用,是岩石地球化学勘探的一个补

美国亚利桑那州巴格达德含黄 铜矿、辉钼矿矿脉的石英有两种类 型的液包体。一种含盐量(成度) 中等(约8%),克填温度为320~ 373℃,另一种含盐量高(约30~ 35%), 充填温度为 223~310℃。 稀疏的含气体多的液包体表明沸腾 的时间短。该地矿石的液包体温度、 **威度比其它斑岩钢矿床低得多。说** 明化学上、物理上有差异的液包体 影响矿床的矿化。

最近在加拿大西北部找到的一 个铅锌矿,在矿物、构造和成矿环

境方面均与派因波因特矿床相似。 冰冻台试验结果以及闪锌矿中液包 体的均化温度都证明,矿石是由温 度 52~105℃、威度可能高的干净 约铜盐水沉淀形成。这就排除了网 生成因的说法,而认为是从可能与 地表水混合的受热盆地盐水沉淀的